



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

REGISTAR IZDATIH IZVEŠTAJA PROVAJDERA INSTITUT IMS

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
1.	PIO BUK/a 01/15	nivo buke u životnoj sredini	ISO 1996-2	L_{Aeq} L_{AE} L_{AFmax} L_{A5} L_{A10} L_{A50} L_{A90} L_{A95}	PIO BUK/a broj 01/15	21.09.15.	7	0,77/88,4	2	z'-skor
2.	PIO CEM/fhm 01/15	cement CEM I 42,5 R	EN 196-1	masa prizme	PIO CEM/fhm broj 01/15	15.10.15.	7	0,74/88,9	-	z'-skor
				savojna čvrstoća nakon 2,7 i 28 dana			8	0,84/87,4	-	
				pritisna čvrstoća nakon 2, 7 i 28 dana			10	0,76/88,6	-	
			EN 196-2, t. 4	hemijska svojstva mokrom hemijom			8	0,76/88,7	6	
			EN 196-2, t. 5	hemijska svojstva XRF spektroskopijom			3	0,53/92,0	-	
			EN 196-3	sadržaj vode za standardnu konzistenciju			8	0,83/87,6	-	
				određivanje vremena vezivanja			8	0,63/90,5	-	
				provera stalnosti zapremine			8	0,91/86,3	-	
			EN 196-6, t. 3	prosejavanje (90 μ m)			8	0,80/88,0	-	
				prosejavanje (45 μ m)			5	1,12/83,2	1	
EN 196-6, t. 4	Blaine metoda	7	0,70/89,5	-						



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS
 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
 tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
 e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
3.	PIO KER/fm 01/15	glazirane keramičke pločice	EN ISO 10545-3, t. 5.1	upijanje vode	PIO KER/fm broj 01/15	01.12.15.	5	1,50/77,5	2	z'-skor
			EN ISO10545-4	modul loma čvrstoća pri lomu			4	0,68/89,9 1,05/84,3	- 1	
4.	PIO OPC/f 01.1/15	opeke od gline	EN 772-3	neto zapremina i procenat šupljina	PIO OPC/f broj 01.1/15	08.02.16.	3	0,78/88,3	1	z'-skor
			EN 772-11	početna brzina upijanja vode			4	0,70/89,5	-	
			EN 772-13, t. 7.2	neto zapreminska masa			4	1,30/80,5	1	
			EN 772-13, t. 7.3	bruto zapreminska masa				0,93/86,1	-	
			EN 772-16	dimenzije			4	0,79/88,2	-	
			EN 772-21	upijanje vode			3	1,33/80,1	1	
5.	PIO KAG/fm 01/16	prirodni kameni agregat	EN 933-1	granulometrijski sastav zrna veličine 0 ÷ 16 mm	PIO KAG/fm broj 01/16 - povučen	08.04.16.	24	1,06/84,1	33	z-skor
			EN 1097-2	otpornost na drobljenje – metoda Los Angeles			18	0,77/88,4	-	
6.	PIO KAG/fm 01/16	prirodni kameni agregat	EN 933-1	granulometrijski sastav zrna veličine 0 ÷ 16 mm	PIO KAG/fm broj 01/16 - korigovan	12.04.16.	24	1,03/84,5	31	z-skor
			EN 1097-2	otpornost na drobljenje – metoda Los Angeles			18	0,77/88,4	-	
7.	PIO OPC/fm 01/16	ravni crep od gline	EN 538	otpornost prema savijanju	PIO OPC/fm broj 01/16	13.06.16.	4	0,85/87,2	-	z'-skor
			EN 539-1	otpornost na mraz			2	-/-	-	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene	
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri							
8.	PIO OPC/m 02/16	elementi za zidanje od gline	EN 772-1	pritisna čvrstoća	PIO OPC/m broj 02/16	29.07.16.	6	0,93/86,0	-	z'-skor	
9.	PIO BUK/a 01/16	nivo buke u životnoj sredini (zatvoreni prostor)	ISO 1996-2	L _{Aeq}	PIO BUK/a broj 01/16	08.08.16.	13	15	0,79/88,1	-	z'-skor
				L _{Aeq, 63 Hz, 1 min}				12	1,45/78,2	3	
				L _{Aeq, 125 Hz, 1 min}					1,15/82,8	2	
				L _{Aeq, 250 Hz, 1 min}					1,35/79,8	4	
				L _{Aeq, 500 Hz, 1 min}					0,82/87,7	1	
				L _{Aeq, 1 kHz, 1 min}					1,44/78,4	4	
				L _{Aeq, 2 kHz, 1 min}					1,52/77,3	5	
				L _{Aeq, 4 kHz, 1 min}					1,72/74,3	6	
10.	PIO CEM/h 01/16	cement CEM II/A-M (S-L) 42,5 R	EN 196-2, t. 4	hemijska svojstva mokrom hemijom	PIO CEM/h broj 01/16	22.08.16.	11	0,76/88,5	6	z'-skor	
			EN 196-2, t. 5	hemijska svojstva XRF spektroskopijom				8	0,85/87,2		10
			EN 196-10	sadržaj Cr (VI) rastvorljivog u vodi				6	1,00/85,0		1
11.	PIO PPZ/p 01/16	mineralna vuna	EN ISO 1182	ΔT _f	PIO PPZ/p broj 01/16	21.10.16.	5	0,92/86,2	1	z'-skor	
				ΔT _c				1,16/82,6	1		
				ΔT _s				1,15/82,8	1		
				Δm				1,08/83,8	1		
				t _f				0,00/100,0	-		



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
12.	PIO ZIZ/a 02/16	izolacija od vazdušnog zvuka između prostorija	ISO 140-4	R' _{100 Hz}	PIO ZIZ/a broj 02/16	07.11.16.	3	0,87/87,0	-	z'-skor
				R' _{125 Hz}				0,53/92,0	-	
				R' _{160 Hz}				1,50/77,5	1	
				R' _{200 Hz}				1,50/77,5	1	
				R' _{250 Hz}				1,40/79,0	1	
				R' _{315 Hz}				0,40/94,0	-	
				R' _{400 Hz}				0,47/93,0	-	
				R' _{500 Hz}				0,77/88,5	-	
				R' _{630 Hz}				0,73/89,0	-	
				R' _{800 Hz}				0,60/91,0	-	
				R' _{1000 Hz}				0,77/88,5	-	
				R' _{1250 Hz}				1,13/83,0	1	
				R' _{1600 Hz}				0,40/94,0	-	
				R' _{2000 Hz}				0,53/92,0	-	
				R' _{2500 Hz}				0,47/93,0	-	
				R' _{3150 Hz}				0,60/91,0	-	
				R' _{4000 Hz}				0,53/92,0	-	
R' _{5000 Hz}	0,37/94,5	-								
13.	PIO KAG/m 02/16	drobljeni kameni agregat za zastor železničkih pruga	EN 1097-2 EN 13450, Prilog C	otpornost na drobljenje – metoda Los Angeles	PIO KAG/m broj 02/16	29.11.16.	8	0,81/87,9	-	z'-skor



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS
 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
 tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
 e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene	
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri							
14.	PIO CEM/fm 02/16	cement CEM I 42,5R	SRPS B.C8.023 (ili odgovarajući)	zapreminska masa	PIO CEM/fm broj 02/16	29.12.16.	8	1,21/81,8	1	z'-skor	
				EN 196-1			masa prizme	11	0,73/89,1	-	z-skor
			savojna čvrstoća nakon 2 dana				12	0,72/89,3			
			savojna čvrstoća nakon 7 dana					0,68/89,9	1		
			savojna čvrstoća nakon 28 dana					0,99/85,1	1		
			pritisna čvrstoća nakon 2 dana					1,25/81,3	3	z'-skor	
			pritisna čvrstoća nakon 7 dana					0,98/85,3	1	z-skor	
			pritisna čvrstoća nakon 28 dana					0,84/87,4	1		
			stalnost zapremine	11				0,70/89,5	1		
			EN 196-3	vreme početka vezivanja			12	0,94/85,9	1	z-skor	
				vreme kraja vezivanja				0,89/86,6	1		
				sadržaj vode za standardnu konzistenciju				1,12/87,4	2		
			EN 196-6	ostatak na situ otvora 90 µm			10	1,38/79,3	4	z'-skor	
				ostatak na situ otvora 45 µm			6	0,87/87,0	1		
				finoća mliva Blaine metodom			8	1,31/80,3	2		



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene	
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri							
15.	PIO KER/fm 01/16	neglazirane keramičke pločice	EN ISO 10545-2	dimenzije stranica	PIO KER/fm broj 01/16 - povučen	18.01.17.	8	1,40/79,0	3	z'-skor	
				debljina				1,18/82,4	1		
			EN ISO 10545-4	modul loma				0,89/86,7	1		
				čvrstoća pri lomu				1,19/82,2	2		
	EN ISO 10545-6	otpornost na duboko habanje			6	0,70/89,5	-				
16.	PIO KER/fm 01/16	neglazirane keramičke pločice	EN ISO 10545-2	dimenzije stranica plukometrom	PIO KER/fm broj 01/16 - korigovan	26.01.17.	6	1,03/84,5	-	z'-skor	
				dimenzije stranica pomičnim merilom				3	1,33/80,0		1
				debljina				8	1,26/81,1		2
			EN ISO 10545-4	modul loma					0,89/86,7		1
				čvrstoća pri lomu					1,19/82,2		2
	EN ISO 10545-6	otpornost na duboko habanje			6	0,70/89,5	-				
17.	PIO OPC/f 03/16	elementi za zidanje od gline sa vertikalnim šupljinama	EN 772-3	neto zapremina	PIO OPC/f broj 03/16	01.02.17.	5	0,48/92,8	-	z'-skor	
				procenat šupljina					0,76/88,6		-
			EN 772-11	početna brzina upijanja vode				8	1,90/71,5		4
			EN 772-13	bruto zapreminska masa				7	0,50/92,5		-
				neto zapreminska masa					0,57/91,4		-
			EN 772-16	dužina				6	0,75/88,8		-
				širina					0,73/89,0		-
visina	0,75/88,8	-									
EN 772-21	upijanje vode		0,62/90,8	-							



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
18.	PIO KAG/f 03/16	drobljeni kameni agregat	EN 933-1	granulometrijski sastav zrna veličine 0 ÷ 4 mm	PIO KAG/f broj 03/16	13.02.17.	12	1,05/84,3	17	z-skor (osim z' za frakciju 2 ÷ 4 mm)
19.	PIO KAG/fm 01/17	prirodni kameni agregat	EN 933-4	indeks oblika zrna	PIO KAG/fm broj 01/17	10.04.17.	22	0,88/86,8	2	z-skor
			EN 1097-1	mikro-Deval indeks			8	0,64/90,4	-	z'-skor
			EN 1097-3	zapreminska masa u rastresitom stanju			11	1,01/84,8	2	
20.	PIO PIV/fm 01/17	OSB ploče iverice	EN 310	savojna čvrstoća	PIO PIV/fm broj 01/17	03.05.17.	5	0,95/85,8	2	z'-skor
				modul elastičnosti pri savijanju				0,61/90,9	-	
			EN 317	debljinsko bubrenje				6	0,65/90,3	
EN 321	otpornost na vlagu	4	0,90/86,5	-						
21.	PIO CEM/h 01/17	cement CEM II/A-M (S-L) 42,5 R	EN 196-2, t. 4	hemijaska svojstva mokrom hemijom	PIO CEM/h broj 01/17	31.05.17.	12	0,78/88,3	9	z'-skor (osim za gubitak žarenjem, gde z-skor)
			EN 196-2, t. 5	hemijaska svojstva XRF spektroskopijom			6	0,75/88,8	5	
			EN 196-10	sadržaj Cr (VI) rastvorljivog u vodi			4	1,10/83,9	1	
22.	PIO BIT/f 01/17	bitumen za putogradnju	EN 1426	penetracija iglom	PIO BIT/f broj 01/17	05.06.17.	12	0,87/87,0	2	z-skor (osim za gustinu gde je z'-skor)
			EN 1427	tačka razmekšavanja			14	0,61/90,9	-	
			EN 15326	gustina			6	1,13/83,1	1	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS
 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
 tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
 e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
23.	PIO BUK/a 01/17	nivo buke u životnoj sredini (zatvoreni prostor)	ISO 1996-2	L_{Aeq} $L_{Aeq, 63 \text{ Hz}, 1 \text{ min}}$ $L_{Aeq, 125 \text{ Hz}, 1 \text{ min}}$ $L_{Aeq, 250 \text{ Hz}, 1 \text{ min}}$ $L_{Aeq, 500 \text{ Hz}, 1 \text{ min}}$ $L_{Aeq, 1 \text{ kHz}, 1 \text{ min}}$ $L_{Aeq, 2 \text{ kHz}, 1 \text{ min}}$ $L_{Aeq, 4 \text{ kHz}, 1 \text{ min}}$ $L_{Aeq, 8 \text{ kHz}, 1 \text{ min}}$	PIO BUK/a broj 01/17	09.06.17.	7	0,60/0,90	-	z'-skor
								0,53/92,1	-	
								0,94/85,9	-	
								0,43/93,6	-	
								0,60/0,90	-	
								1,64/75,4	3	
								1,03/84,6	1	
								0,93/86,1	1	
0,99/85,2	1									
24.	PIO ZIZ-a 01/17	terensko merenje izolacije od vazdušnog zvuka	EN ISO 16283-1	$R'_{100 \text{ Hz}}$ $R'_{125 \text{ Hz}}$ $R'_{160 \text{ Hz}}$ $R'_{200 \text{ Hz}}$ $R'_{250 \text{ Hz}}$ $R'_{315 \text{ Hz}}$ $R'_{400 \text{ Hz}}$ $R'_{500 \text{ Hz}}$ $R'_{6300 \text{ Hz}}$ $R'_{800 \text{ Hz}}$ $R'_{1000 \text{ Hz}}$ $R'_{1250 \text{ Hz}}$ $R'_{1600 \text{ Hz}}$ $R'_{2000 \text{ Hz}}$ $R'_{2500 \text{ Hz}}$ $R'_{3150 \text{ Hz}}$ $R'_{4000 \text{ Hz}}$ $R'_{5000 \text{ Hz}}$	PIO ZIZ/a broj 01/17	07.07.17.	4	0,48/92,9	-	z'-skor
								0,73/89,1	-	
								0,45/93,3	-	
								0,30/95,5	-	
								0,33/95,1	-	
								0,45/93,3	-	
								0,63/90,6	-	
								0,38/94,4	-	
								0,50/92,5	-	
								0,38/94,4	-	
								0,28/95,9	-	
								0,88/86,9	1	
								0,73/89,1	-	
								0,35/94,8	-	
								0,30/95,5	-	
								0,50/92,5	-	
0,53/92,1	-									
0,68/89,9	-									



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
24.	PIO ZIZ/a 01/17	terensko merenje izolacije od zvuka udara	EN ISO 16283-2	L' _n , 100 Hz	PIO ZIZ/a broj 01/17	07.07.17.	6	0,48/92,8	-	z'-skor
				L' _n , 125 Hz				0,70/89,5	-	
				L' _n , 160 Hz				0,47/93,0	-	
				L' _n , 200 Hz				0,52/92,3	-	
				L' _n , 250 Hz				0,77/88,5	-	
				L' _n , 315 Hz				0,58/91,3	-	
				L' _n , 400 Hz				0,55/91,8	-	
				L' _n , 500 Hz				0,52/92,3	-	
				L' _n , 6300 Hz				0,63/90,5	-	
				L' _n , 800 Hz				0,55/91,8	-	
				L' _n , 1000 Hz				0,47/93,0	-	
				L' _n , 1250 Hz				0,82/87,8	-	
				L' _n , 1600 Hz				0,48/92,8	-	
				L' _n , 2000 Hz				0,98/85,3	1	
				L' _n , 2500 Hz				0,65/90,3	1	
				L' _n , 3150 Hz				0,82/87,8	1	
L' _n , 4000 Hz	0,52/92,3	-								
L' _n , 5000 Hz	0,57/91,5	-								
25.	PIO OPC/m 01/17	elementi za zidanje od gline sa vertikalnim šupljinama	EN 772-1	pritisna čvrstoća (priprema brušenjem)	PIO OPC/m broj 01/17	17.08.17.	4	0,55/91,2	-	z'-skor
				pritisna čvrstoća (izravnavanje malterom)			5	0,50/92,5	-	
26.	PIO PPZ/p 01/17	mineralna vuna	EN ISO 1182	ΔT_f	PIO PPZ/p broj 01/17	25.08.17.	12	0,86/87,1	1	z-skor
				ΔT_c			7	1,03/84,6	1	z'-skor
				ΔT_s			10	0,72/89,2	-	z'-skor
				Δm			12	0,70/89,5	1	z-skor
t_f	0,00/100,0	-								



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
27.	PIO CEM/fm 02/17	cement CEM II/A-M (S-L) 42,5 R	SRPS B.C8.023	zapreminska masa	PIO CEM/fm broj 02/17	27.10.17.	4	0,63/90,4	-	z'-skor
			EN 196-1	masa prizme			12	1,01/84,9	2	
				savojna čvrstoća nakon 2 dana			10	0,64/90,4	-	
				savojna čvrstoća nakon 7 dana				0,70/89,5	-	
				savojna čvrstoća nakon 28 dana				0,84/87,4	1	
				pritisna čvrstoća nakon 2 dana			16	0,93/86,0	2	
				pritisna čvrstoća nakon 7 dana				0,94/85,8	2	
			pritisna čvrstoća nakon 28 dana	0,88/86,8				1		
			EN 196-3	stalnost zapremine			11	0,87/86,9	1	z'-skor
				vreme početka vezivanja			15	0,71/89,3	-	z-skor
				vreme kraja vezivanja			14	0,81/87,9	1	
			sadržaj vode za standardnu konzistenciju	0,79/88,1				1		
			EN 196-6	ostatak na situ otvora 90 µm			10	0,89/86,7	1	z'-skor
				ostatak na situ otvora 45 µm			9	1,14/82,2	2	
finoća mliva Blaine metodom	8	0,91/86,3		1						
EN 196-8	toplota hidratacije	4	0,60/91,0	-						



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene	
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri							
28.	PIO BUK/a 02/17	nivo buke u životnoj sredini (otvoreni prostor)	ISO 1996-2	L _{Aeq}	PIO BUK/a broj 02/17	06.11.17.	7	0,59/91,2	-	z'-skor	
				L _{AE}				0,56/91,6			
				L _{AFmax}				0,44/93,4			
				L _{AFmin}				0,63/90,6			
				L _{A5}			0,46/93,1	5			0,46/93,1
				L _{A10}			0,46/93,1				
				L _{A50}			0,48/92,8				
				L _{A90}			0,48/92,8				
				L _{A95}			0,44/93,4				
29.	PIO KER/fm 01/17	glazirane keramičke pločice	EN ISO 10545-2	dimenzije stranica	PIO KER/fm broj 01/17	20.11.17.	6	0,48/92,8	-	z'-skor	
				debljina				0,57/91,4			
				zakrivljenost središta			0,68/89,8				
				izvitoperenost			0,64/90,4				
				zakrivljenost ivica			0,62/90,7				
				odstupanje od pravosti stranica			0,66/90,1				
			odstupanje od pravog ugla	0,50/92,5							
			EN ISO 10545-3	upijanje vode metodom kuvanja			9	0,64/90,4			
				upijanje vode metodom vakumiranja			4	0,55/91,7			
				EN ISO 10545-4			modul loma	7			0,57/91,4
			čvrstoća pri lomu				0,57/91,4				
30.	PIO KAG/f 02/17	prirodni kameni agregat	EN 933-1	granulometrijski sastav zrna veličine 0 ÷ 16 mm	PIO KAG/f broj 02/17	19.01.18.	24	0,78/88,3	19	z-skor	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
31.	PIO KER/f 01/18	glazirane keramičke pločice	EN 10545-8	linearno termičko širenje	PIO KER/f broj 01/18	27.04.18.	6	1,38/79,3	2	z'-skor
32.	PIO TIZ/fm 01/18	toplotni izolator u zgradarstvu	EN 822	dužina i širina	PIO TIZ/fm broj 01/18	25.05.18.	14	0,68/89,8 0,78/88,3	- dužina - širina	z-skor
			EN 823	debljina			14	0,32/95,2	-	z-skor
			EN 824	pravouglost			13	0,70/89,5 0,85/87,2 1,03/84,5	- dužine 1 širine 2 debljine	z-skor
			EN 825	ravnost			13	0,85/87,2	-	z-skor
			EN 826	ponašanje pri pritisku			16	0,88/86,7	2	z-skor
			EN 1603, Metode A i C	stabilnost dimenzija pod konstantnim uobičajenim laboratorijskim uslovima			9	0,52/92,2 0,62/90,7	- dužine - širine	z'-skor z-skor
			EN 1604	stabilnost dimenzija pod utvrđenim uslovima temperature i vlažnosti			11	0,70/89,5 0,81/87,9 0,56/91,5	1 dužine 1 širine - debljine	z'-skor z'-skor z-skor
			EN 1605	deformacije pod utvrđenim uslovima opterećenja usled pritiska i temperature			9	0,67/90,0 0,69/89,7	- korak A 1 korak B	z'-skor
EN 12089	ponašanja pri savijanju	12	0,60/91,0	-	z-skor					



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
33.	PIO CEM/h 01/18	cement	EN 196-2 t.4	ispitivanje hemijskih svojstava klasičnim hemijskim metodama	PIO CEM/h broj 01/18	11.06.18.	9	0,60/91,0	2	z'-skor
			EN 196-2 t.5	ispitivanje hemijskih svojstava XRF spektroskopijom			6	0,80/88,0	5	z'-skor
34.	PIO OTP/h 01/18	CRM čvrsti otpad (leteći pepeo)	EN 15309	određivanje elementarnog sastava pomoću rendgenske fluorencije	PIO OTP/h broj 01/18	28.06.18.	4	1,38/79,3	17	z-skor
		čvrsti otpad na bazi letećeg pepela iz eluata	EN ISO 11885	određivanje odabranih elementata optičkom emisionom spektrometrijom induktivno spregnute plazme (ICP-OES)			5	0,54/91,9	1	z'-skor
35.	PIO BIT/f 01/18	bitumen za putogradnju	EN 15326	merenje gustine i relativne gustine – metoda pomoću piknometra sa kapilarnim čepom	PIO BIT/f broj 01/18	02.07.18.	3	0,47/93,0	-	z'-skor
			EN 1426	određivanje penetracije iglom			9	0,70/89,5	-	z'-skor
			EN 1427	određivanje tačke razmekšavanja – metoda prstena i kuglice			7	0,66/90,1	-	z'-skor



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS
 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
 tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
 e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
36.	PIO BUK/a 01/18	nivo buke u životnoj sredini (zatvoreni prostor)	ISO 1996-1 ISO 1996-2	L _{Aeq}	PIO BUK/a broj 01/18	23.07.18.	15	0,65/90,2	1	z-skor
				L _{Aeq,50Hz,1 min}			0,49/92,6	1		
				L _{Aeq,63Hz,1 min}			0,73/89,0	1		
				L _{Aeq,80Hz,1 min}			0,56/91,6	1		
				L _{Aeq,100Hz,1 min}			0,64/90,4	1		
				L _{Aeq,125Hz,1 min}			0,69/89,6	1		
				L _{Aeq,160Hz,1 min}			0,55/91,7	1		
				L _{Aeq,200Hz,1 min}			0,64/90,4	1		
				L _{Aeq,250Hz,1 min}			0,64/90,4	1		
				L _{Aeq,315Hz,1 min}			0,74/88,9	1		
				L _{Aeq,400Hz,1 min}			0,67/89,9	1		
				L _{Aeq,500Hz,1 min}			0,66/90,1	1		
				L _{Aeq,630Hz,1 min}			0,61/90,8	-		
				L _{Aeq,800Hz,1 min}			0,51/92,3	-		
				L _{Aeq,1kHz,1 min}			0,45/93,2	-		
				L _{Aeq,1,25kHz,1 min}			0,63/90,5	-		
				L _{Aeq,1,6kHz,1 min}			0,63/90,5	-		
				L _{Aeq,2kHz,1 min}			0,60/91,0	-		
				L _{Aeq,2,5kHz,1 min}			0,53/92,0	-		
				L _{Aeq,3,15kHz,1 min}			0,65/90,2	1		
L _{Aeq,4kHz,1 min}	0,75/88,7	-								
L _{Aeq,5kHz,1 min}	0,76/88,6	-								
L _{Aeq,6,3kHz,1 min}	0,79/88,1	1								
L _{Aeq,8kHz,1 min}	0,81/87,8	1								
L _{Aeq,10kHz,1 min}	0,68/89,8	-								
37.	PIO KAG/fm 01/18	prirodni kameni agregat	EN 933-4	indeks oblika zrna	PIO KAG/fm broj 01/18	20.08.18.	7	0,95/85,7	1	z'-skor
			EN 1097-1	mikro-Deval index			4	0,40/94,0	-	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
38.	PIO PPZ/p 01/18	mineralna vuna	EN ISO 1182	ΔT_f	PIO PPZ/p broj 01/18	19.10.18.	10	0,68/89,8	-	z'-skor
				ΔT_c			8	0,51/92,3	-	
				ΔT_s			8	0,91/86,3	1	
				Δm			10	0,77/88,5	1	
				t_f				0,00/100,0	-	
39.	PIO CEM/fm 02/18	cement CEM II/A-M (S-L) 42,5R	SRPS B.C8.023	zapreminska masa	PIO CEM/fm broj 02/18	14.11.18.	8	0,64/90,4	-	z'-skor
			EN 196-1	masa prizme			13	0,73/89,0	1	z-skor
				savojna čvrstoća nakon 2 dana				0,91/86,4	1	
				savojna čvrstoća nakon 7 dana			12	0,68/89,9	-	
				savojna čvrstoća nakon 28 dana				13	1,02/84,8	
				pritisna čvrstoća nakon 2 dana			18	1,07/84,0	3	
				pritisna čvrstoća nakon 7 dana				17	0,72/89,2	
				pritisna čvrstoća nakon 28 dana			18	0,73/89,0	1	
			EN 196-3	stalnost zapremine			13	0,66/90,1	-	
				vreme početka vezivanja			15	0,75/88,7	-	
				vreme kraja vezivanja			14	0,71/89,4	-	
				sadržaj vode za standardnu konzistenciju				0,86/87,0	1	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
39.	PIO CEM/fm 02/18	cement CEM II/A-M (S-L) 42,5R	EN 196-6	ostatak na situ otvora 90 µm	PIO CEM/fm broj 02/18	14.11.18.	11	0,88/86,8	1	z'-skor
				ostatak na situ otvora 45 µm			10	0,93/86,1	1	
				finoća mliva Blaine metodom			12	0,67/0,90	-	
40.	PIO PIV/fhm 01/18	neobložena ploča na bazi drveta	EN 311	površinska čvrstoća	PIO PIV/fhm broj 01/18	21.11.18.	3	0,52/92,2	-	z'-skor
			EN 317	debljinsko bubrenje			5	0,56/91,6	-	
			EN 319	zatezna čvrstoća			7	0,31/95,3	-	
			EN 321	otpornost na vlagu			4	0,41/93,8	-	
			EN ISO 12460-5	emisija formaldehida			5	0,61/90,8	-	
41.	PIO KAG/f 02/18	prirodni kameni agregat granulacije 4 ÷ 16 mm	EN 933-1	sadržaj frakcije 4÷8 mm	PIO KAG/f broj 02/18	18.01.19.	17	0,74/88,9	1	z-skor
				sadržaj frakcije 8÷16 mm				0,75/88,7	2	
42.	PIO BUK/a 03/17	izvor buke	EN ISO 3744	nivo zvučne snage izvora buke	PIO BUK/a broj 03/17	10.04.19.	12	0,88/86,8	2	z-skor
43.	PIO OPC/f 01.1/18	ploče za popločavanje od gline	EN 1344 prilog C	otpornost na smrzavanje/otapanje	PIO OPC/f broj 01.1/18	11.04.19.	5	2,50	-	L-skor
44.	PIO VPS/f 01.1/18	vazдушna propustljivost	EN ISO 9972	propustljivost pri podpritisku od 50 Pa	PIO VPS/f broj 01.1/18	14.05.19.	10	0,64/90,4	-	z' –skor
				propustljivost pri nadpritisku od 50 Pa				0,78/88,3	-	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
45.	PIO CEM/h 01/19	cement CEM II/A-L 42,5R	EN 196-2, t. 4	hemijska svojstva mokrom hemijom	PIO CEM/h broj 01/19	31.05.19.	11	0,62/90,7	4	z'-skor
			EN 196-2, t. 5	hemijska svojstva XRF spektroskopijom			4	0,80/88,0	-	
			EN 196-10	sadržaj Cr (VI) rastvorljivog u vodi			7	0,63/90,6	-	
46.	PIO BUK/a 01/19	nivo buke u životnoj sredini (otvoreni prostor)	ISO 1996-1 ISO 1996-2	L_{Aeq}	PIO BUK/a broj 01/19	10.06.19.	22	0,56/91,6	-	z-skor
				L_{AFmax}				0,61/90,8	-	
				L_{AFmin}				0,69/89,6	2	
				L_{AF5}				0,63/90,5	-	
				L_{AF95}				0,63/90,5	1	
47.	PIO BIT/a 01/19	bitumen za putogradnju	EN 1426	određivanje penetracije iglom	PIO BIT/a broj 01/19	14.06.19.	15	0,85/87,3	1	z-skor
			EN 1427	određivanje tačke razmekšavanja – metoda prstena i kuglice			14	0,84/87,5	2	
			EN 12593	određivanje tačke loma po Frasu			8	0,96/85,6	1	
48.	PIO BUK/a 02/19	izloženost buci u radnoj okolini	EN ISO 9612	nivo izloženosti buci u radnoj okolini normalizovan na 8-časovni radni dan $L_{EX, 8h}$	PIO BUK/a broj 02/19	01.07.19.	7	0,51/92,3	-	z'-skor
49.	PIO KAG/fm 01/19	prirodni kameni agregat	EN 1097-2 t.5	otpornost na drobljenje – metoda Los Angeles	PIO KAG/fm broj 01/19	09.08.19.	16	0,69/89,6	-	z-skor
			EN 1097-6 t.8	zapreminska masa				0,56/91,6	-	z-skor
				upijanje vode				0,75/88,8	1	z'-skor



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
50.	PIO BUK/a 03/19	nivo buke u životnoj sredini (zatvoreni prostor)	ISO 1996-1 ISO 1996-2	L _{Aeq}	PIO BUK/a broj 03/19	02.12.19.	8	0,52/92,2	-	z'-skor
				L _{Aeq} , 63 Hz, 1 min			1,37/79,4	2		
				L _{Aeq} , 125 Hz, 1 min			1,06/84,1	2	z-skor	
				L _{Aeq} , 250 Hz, 1 min			1,06/84,1	2		
				L _{Aeq} , 500 Hz, 1 min			0,97/85,4	1	z'-skor	
				L _{Aeq} , 1 kHz, 1 min			1,33/83,7	2		
				L _{Aeq} , 2 kHz, 1 min			1,29/80,6	2		
				L _{Aeq} , 4 kHz, 1 min			1,26/81,1	2		
				L _{Aeq} , 8 kHz, 1 min			1,36/79,6	2		
51.	PIO CEM/fm 02/19	cement CEM I 42,5R	EN 196-1	masa prizme	PIO CEM/fm broj 02/19	09.12.19.	14	0,73/89,1	-	z-skor
				savojna čvrstoća nakon 2 dana			15	0,78/88,3	-	
				savojna čvrstoća nakon 7 dana			15	0,74/88,9	-	
				savojna čvrstoća nakon 28 dana			15	0,85/87,3	1	
				pritisna čvrstoća nakon 2 dana			23	0,84/87,3	2	
				pritisna čvrstoća nakon 7 dana			23	0,80/88,9	1	
				pritisna čvrstoća nakon 28 dana			23	0,99/85,1	3	
			EN 196-3	stalnost zapremine			24	0,82/87,7	1	
				vreme početka vezivanja			24	0,83/87,5	3	
				vreme kraja vezivanja			24	0,83/87,5	1	
				sadržaj vode za stand. konzistenciju			24	0,87/87,0	2	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene	
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri							
51.	PIO CEM/fm 02/19	cement CEM I 42,5R	EN 196-6	ostatak na situ otvora 90 µm	PIO CEM/fm broj 02/19	09.12.19.	16	1,39/79,1	5	z'-skor	
				ostatak na situ otvora 45 µm				14	1,49/77,7		5
				finoća mliva Blaine metodom				17	0,73/89,1	-	z-skor
			EN 196-8	toplota hidratacije – metoda rastvaranja				6	0,68/89,8	1	z'-skor
			EN 196-9	toplota hidratacije – semiadijabatska metoda				3	0,47/93,0	-	
			SRPS B.C8.023	zapreminska masa				7	0,97/85,4	1	
52.	PIO KAG/f 02/19	prirodni kameni agregat granulacije 0 ÷ 8 mm	EN 933-1	sadržaj frakcije 0÷0,063 mm	PIO KAG/f broj 02/19	27.12.19.	21	1,40/0,79	5	z-skor	
				sadržaj frakcije 0,063÷0,125 mm				0,93/86,1	3		
				sadržaj frakcije 0,125÷0,25 mm				1,08/83,8	4		
				sadržaj frakcije 0,25÷0,5 mm				1,00/84,9	4		
				sadržaj frakcije 0,5÷1 mm				1,05/84,2	2		
				sadržaj frakcije 1÷2 mm				1,06/84,1	3		
				sadržaj frakcije 2÷4 mm				1,04/84,4	4		
				sadržaj frakcije 4÷8 mm				0,91/86,3	4		



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene	
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri							
53.	PIO VIP/f 01/19	jednokrilni PVC prozor 100x120 cm	EN 1026	propustljivost vazduha	PIO VIP/f broj 01/19	27.01.20.	8	0,80/88,0	-	z'-skor	
			EN 1027	otpornost na popuštanje vode				1,20/82,0	1		
			EN 12211	otpornost na opterećenje vetrom				0,69/89,7	-		
54.	PIO TIZ/fm 01/19	toplotni izolatori u zgradarstvu	EN 826	određivanje ponašanja pri pritisku	PIO TIZ/fm broj 01/19	07.02.20.	4	1,13/83,1	1	z'-skor	
			EN 1603 Metoda A	određivanje stabilnosti dimenzija – po dužini				0,65/90,3	-		
				određivanje stabilnosti dimenzija – po širini				0,43/93,6	-		
55.	PIO KER/f 01/19	keramičke pločice	DIN 51130	protivkliznost – rampa test	PIO KER/f broj 01/19	20.02.20.	7	0,99/85,2	2	z'-skor	
56.	PIO KAG/fm 01/20	prirodni kameni agregat granulacije 4 ÷ 8 mm 8 ÷ 16 mm	EN 933-3	Indeks pljosnatosti	PIO KAG/fm broj 01/20	30.03.20.	18	0,59/91,2	1	z-skor	
			EN 933-4	Indeks oblika zrna				0,87/86,9	-	z'-skor	
			EN 1097-1	Otpornost na habanje – mikro-Deval				0,63/90,6	-		
57.	PIO CEM/h 01.1/20	cement CEM I 42,5R	EN 196-2, t. 4	hemijska svojstva mokrom hemijom	PIO CEM/h broj 01.1/20	17.07.20.	12	0,78/88,3	9	z'-skor	
			EN 196-2, t. 5	hemijska svojstva XRF spektroskopijom				4	0,53/92,1		-
			EN 196-10	sadržaj Cr (VI) rastvorljivog u vodi				7	1.05/84,3		-



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
58.	PIO OPC/f 01.1/20	elementi za zidanje od gline sa vertikalnim šupljinama	EN 772-3	neto zapremina	PIO OPC/f broj 01.1/20	27.07.20	6	0,48/92,8	-	z'-skor
				bruto zapremina			6	0,58/91,3	-	
				procenat šupljina			6	0,93/86,1	-	
			EN 772-11	početna brzina upijanja vode			6	0,33/95,1	-	z-skor
			EN 772-13	bruto zapreminska masa			7	0,67/89,9	-	z'-skor
				neto zapreminska masa						
			EN 772-16	dužina			8	0,29/95,7	-	z-skor
				širina			8	0,68/89,8	-	z'-skor
				visina			8	0,58/91,3	-	
			EN 772-21	upijanje vode			5	0,40/94,0	-	
59.	PIO BUK/a 01.1/20	nivo buke u životnoj sredini (otvoreni prostor)	ISO 1996-1 ISO 1996-2	L _{Aeq}	PIO BUK/a broj 01.1/20	30.07.20.	17	0,69/89,7	-	z'-skor
				L _{AFmax}				0,76/88,6	-	
				L _{AFmin}				0,57/91,4	-	
				L _{AF5}				0,62/90,7	-	
				L _{AF95}				0,76/88,6	-	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
60.	PIO ZIZ/a 01.1/20	merenje izolacije tavanice od vazdušnog zvuka	EN ISO 16283-1	R' 100 Hz	PIO ZIZ/a broj 01.1/20	10.08.20.	3	0,53/92,1	-	z'-skor
				R' 125 Hz				0,53/92,1	-	
				R' 160 Hz				0,53/92,1	-	
				R' 200 Hz				0,47/93,0	-	
				R' 250 Hz				0,47/93,0	-	
				R' 315 Hz				0,57/91,5	-	
				R' 400 Hz				0,53/92,1	-	
				R' 500 Hz				0,53/92,1	-	
				R' 630 Hz				0,53/92,1	-	
				R' 800 Hz				0,53/92,1	-	
				R' 1000 Hz				0,50/92,5	-	
				R' 1250 Hz				0,47/93,0	-	
				R' 1600 Hz				0,47/93,0	-	
				R' 2000 Hz				0,50/92,5	-	
				R' 2500 Hz				0,47/93,0	-	
				R' 3150 Hz				0,53/92,1	-	
				R' 4000 Hz				0,53/92,1	-	
R' 5000 Hz	0,47/93,0	-								



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
60.	PIO ZIZ/a 01.1/20	merenje izolacije tavanice od vazdušnog zvuka	EN ISO 16283-2	$L'_{n, 100 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 125 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 160 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 200 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 250 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 315 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 400 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 500 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 600 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 800 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 1000 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 1250 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 1600 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 2000 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 2500 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 3150 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 4000 \text{ Hz}}$ $L'_{n, 5000 \text{ Hz}}$	PIO ZIZ/a broj 01.1/20	10.08.20.	3	0,53/92,1	-	z'-skor
								0,50/92,5	-	
								0,47/93,0	-	
								0,53/92,1	-	
								0,53/92,1	-	
								0,53/92,1	-	
								0,57/91,5	-	
								0,47/93,0	-	
								0,77/88,5	-	
								0,53/92,1	-	
								0,47/93,0	-	
								0,53/92,1	-	
								0,53/92,1	-	
								0,47/93,0	-	
								0,53/92,1	-	
								0,47/93,0	-	
0,50/92,5	-									
61.	PIO BIT/f 01.1/20	bitumen	EN 1426	određivanje penetracije iglom	PIO BIT/f broj 01.1/20	18.08.20.	12	1,00/85,0	2	z'-skor
			EN 1427	određivanje tačke razmekšavanja – metoda prstena i kuglice				1,33/80,1	2	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene	
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri							
62.	PIO BUK/a 02/20	nivo buke u životnoj sredini (zatvoreni prostor)	ISO 1996-1 ISO 1996-2	L _{Aeq}	PIO BUK/a broj 02/20	07.10.20.	9	0,50/92,5	-	z-skor	
				L _{Aeq} , 63 Hz, 1 min				1,47/77,9	3	z'-skor	
				L _{Aeq} , 125 Hz, 1 min				0,86/87,1	-	z'-skor	
				L _{Aeq} , 250 Hz, 1 min				0,48/92,8	-	z'-skor	
				L _{Aeq} , 500 Hz, 1 min				0,97/85,5	-	z'-skor	
				L _{Aeq} , 1 kHz, 1 min				1,03/84,6	-	z'-skor	
				L _{Aeq} , 2 kHz, 1 min				1,00/85,0	-	z'-skor	
				L _{Aeq} , 4 kHz, 1 min				1,03/84,6	-	z'-skor	
				L _{Aeq} , 8 kHz, 1 min				0,50/92,5	-	z'-skor	
63.	PIO KER/fm 01/20	glazirane keramičke pločice	EN ISO 10545-2	dimenzije stranica	PIO KER/fm broj 01/20	23.10.20.	4	0,50/92,5	-	z'-skor	
				debljina				4	0,55/91,8		-
				zakrivljenost središta				3	0,57/91,4		-
				izvitoperenost				3	0,53/92,1		-
				zakrivljenost ivica				3	0,76/88,6		-
				odstupanje od pravosti stranica				3	0,90/86,5		-
				odstupanje od pravog ugla				3	0,53/92,1		-
			EN ISO 10545-4	modul loma				4	0,83/87,6		-
			čvrstoća pri lomu	4				0,50/92,5	-		
64.	PIO KAG/f 02/20	kameni agregat	EN 933-1	sadržaj frakcije 4÷8 mm	PIO KAG/f № 02/20	27.01.21.	32	0,96/85,6	1	z-skor	
				sadržaj frakcije 8÷16 mm				0,92/86,2	1		



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
65.	PIO TIZ/fm 01/20	toplotni izolator u zgradarstvu	EN 822	dužina i širina	PIO TIZ/fm broj 01/20	10.01.21.	7	0,64/90,4 1,04/84,4	1 dužina 1 širina	z'-skor
			EN 823	debljina			7	0,63/90,6	-	z'-skor
			EN 824	pravouglost			6	0,88/86,8 0,80/88,0 0,65/90,2	1 dužine 1 širine - debljine	z'-skor
			EN 825	ravnost			5	1,22/81,7	1	z'-skor
			EN 826	ponašanje pri pritisku			6	0,78/88,3	1	z-skor
			EN 12089	ponašanje pri savijanju			6	1,13/83,1	1	z'-skor
66.	PIO CEM/fm 02/20	cement CEM I 42,5R	EN 196-1	masa prizme	PIO CEM/fm broj 02/20	26.03.21.	10	0,76/83,9	1	z'-skor
				svojna čvrstoća nakon 2 dana			13	0,72/89,2	-	z-skor
				svojna čvrstoća nakon 7 dana				0,75/88,7	1	
				svojna čvrstoća nakon 28 dana				0,74/88,9	1	
				pritisna čvrstoća nakon 2 dana			20	0,72/89,2	-	
				pritisna čvrstoća nakon 7 dana			19	0,77/88,4	1	
				pritisna čvrstoća nakon 28 dana			20	0,75/88,7	1	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
66.	PIO CEM/fm 02/20	cement CEM I 42,5R	EN 196-3	stalnost zapremine	PIO CEM/fm broj 02/20	26.03.21.	19	0,58/91,3	-	z-skor
				vreme početka vezivanja			22	0,78/89,3	2	
				vreme kraja vezivanja				1,01/84,8	5	
				sadržaj vode za standardnu konzistenciju			21	0,84/87,4	1	
			EN 196-6	ostatak na situ otvora 90 µm			9	1,02/84,7	2	z'-skor
				ostatak na situ otvora 45 µm			10	1,14/82,9	2	
				finoća mliva Blaine metodom			14	1,21/81,8	3	
SRPS B.C8.023	zapreminska masa	7	1,07/83,9	1	z'-skor					
67.	PIO CEM/h 01/21	cement CEM I 42,5R	EN 196-2, t. 4	hemijska svojstva mokrom hemijom	PIO CEM/h broj 01/21	24.05.21.	12	0,90/86,5	6	z'-skor (sem gubitka žarenjem)
			EN 196-2, t. 5	hemijska svojstva XRF spektroskopijom			7	0,92/86,2	6	z'-skor
			EN 196-10	sadržaj Cr (VI) rastvorljivog u vodi			7	0,91/86,4	-	z'-skor



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
68.	PIO KAG/fm 01/21	prirodni kameni agregat	EN 1097-2 t.5	otpornost na drobljenje – metoda Los Angeles	PIO KAG/fm broj 01/21	01.06.21.	10	0,98/85,3	-	z'-skor
			EN 1097-6 t.8	zapreminska masa			9	1,09/83,7	1	z'-skor
				upijanje vode			9	0,98/85,3	1	
69.	PIO BUK/a 02/21	nivo buke u životnoj sredini (otvoreni prostor)	ISO 1996-1 ISO 1996-2	L _{Aeq}	PIO BUK/a broj 02/21	11.06.21.	12	0,50/92,5	-	z-skor
				L _{AF5}				0,58/91,3	-	
				L _{AF10}				0,59/91,1	-	
				L _{AF50}				0,56/91,6	-	
				L _{AF90}				0,57/91,5	-	
				L _{AF95}				0,52/92,2	-	
70.	PIO BIT/f 01/21	bitumen	EN 1426	određivanje penetracije iglom	PIO BIT/f broj 01/21	03.08.21.	12	1,15/82,8	1	z-skor
			EN 1427	određivanje tačke razmekšavanja – metoda prstena i kuglice			11	1,38/79,3	3	z'-skor
71.	PIO OTP/h 01/21	CRM čvrsti otpad (leteći pepeo)	EN 15309	određivanje elementarnog sastava pomoću rendgenske fluorescencije	PIO OTP/h broj 01/21	07.09.21.	3	1,83/72,6	20	z-skor



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
72.	PIO BUK/a 04/21	nivo buke u životnoj sredini (zatvoreni prostor)	ISO 1996-1 ISO 1996-2	L _{Aeq}	PIO BUK/a broj 04/21	29.10.21.	9	0,40/94	-	z-skor
				L _{Aeq, 63 Hz, 1 min}				1,93/71	5	z'-skor
				L _{Aeq, 125 Hz, 1 min}				0,69/89,7	1	z-skor
				L _{Aeq, 250 Hz, 1 min}				0,87/86,9	1	z'-skor
				L _{Aeq, 500 Hz, 1 min}				1,08/83,8	-	z'-skor
				L _{Aeq, 1 kHz, 1 min}				1,14/82,8	-	z'-skor
				L _{Aeq, 2 kHz, 1 min}				1,05/84,2	-	z'-skor
				L _{Aeq, 4 kHz, 1 min}				0,95/85,7	-	z'-skor
				L _{Aeq, 8 kHz, 1 min}				0,98/85,3	-	z'-skor
73.	PIO CEM/m 02/21	Reparaturmi malter	EN 1542	Prionljivost "pull-off" metodom	PIO CEM/m broj 02/21	11.11.21.	11	1,58/76.3	3	z'-skor
74.	PIO BUK/a 05/21	izloženost buci u radnoj okolini	EN ISO 9612	nivo izloženosti buci u radnoj okolini normalizovan na 8-časovni radni dan L _{EX, 8h}	PIO BUK/a broj 05/21	12.11.21.	5	0,78/88,3	-	z'-skor
75.	PIO KAG/f 02/21	kameni agregat	EN 933-1	sadržaj frakcije 4÷8 mm	PIO KAG/f № 02/21	21.01.22.	32	0,5/92,5	1	z-skor
				sadržaj frakcije 8÷16 mm				0,47/92,9	1	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
76.	PIO CEM/fm 03/21	cement CEM I 42,5R	EN 196-1	masa prizme	PIO CEM/fm broj 03/21	10.03.22.	7	1,08/83,7	1	z'-skor
				savojna čvrstoća nakon 2 dana			8	0,88/89,9	2	
				savojna čvrstoća nakon 7 dana				0,85/87,3	1	
				savojna čvrstoća nakon 28 dana				0,70/89,5	-	
				pritisna čvrstoća nakon 2 dana			14	1,60/75,9	4	z-skor
				pritisna čvrstoća nakon 7 dana			14	1,45/78,3	5	
				pritisna čvrstoća nakon 28 dana			14	1,52/77,1	3	
			EN 196-3	stalnost zapremine			12	1,31/80,4	2	z-skor
				vreme početka vezivanja			15	1,67/75,0	6	z'-skor
				vreme kraja vezivanja				1,61/75,9	5	
			EN 196-6	sadržaj vode za standardnu konzistenciju			14	1,19/82,1	1	z-skor
				ostatak na situ otvora 90 µm			8	1,49/77,7	2	z'-skor
				ostatak na situ otvora 45 µm			7	1,20/82,0	1	
			finoća mliva Blaine metodom	10			1,45/78,3	2		
SRPS B.C8.023	zapreminska masa	5	0,88/86,8	-						



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
77.	PIO BUK/a 02/22	nivo buke u životnoj sredini (otvoreni prostor)	ISO 1996-1 ISO 1996-2	L _{Aeq}	PIO BUK/a broj 02/22	20.06.22.	21	0,71 /89,4	2	z'-skor
				L _{AFmin}				0,62/90,7	2	
				L _{AF5}				0,84/87,5	2	
				L _{AF50}				0,70/89,5	1	
				L _{AF95}				0,68/89,9	1	
				L _{AFmax}				0,52/92,2	1	
78.	PIO CEM/h 01/22	cement CEM I 42,5R	EN 196-2, t. 4	hemijska svojstva mokrom hemijom	PIO CEM/h broj 01/22 povučen	15.07.22.	10	0,93/86,1	9	z'-skor
			EN 196-2, t. 5	hemijska svojstva XRF spektroskopijom			3	0,56/91,6	1	z'-skor
			EN 196-10	sadržaj Cr (VI) rastvorljivog u vodi			8	1,29/80,7	2	z'-skor
79.	PIO CEM/h 01/22	cement CEM I 42,5R	EN 196-2, t. 4	hemijska svojstva mokrom hemijom	PIO CEM/h broj 01/22 korigovani	01.08.22.	10	0,93/86,1	9	z'-skor
			EN 196-2, t. 5	hemijska svojstva XRF spektroskopijom			3	0,56/91,6	1	z'-skor
			EN 196-10	sadržaj Cr (VI) rastvorljivog u vodi			8	1,29/80,7	2	z'-skor
80.	PIO BIT/f 01/22	bitumen	EN 1426	određivanje penetracije iglom	PIO BIT/f broj 01/22	18.08.21.	7	1,71/74,4	2	z'-skor
			EN 1427	određivanje tačke razmekšavanja – metoda prstena i kuglice			8	0,93/86,1	1	z'-skor
			EN 15326	Merenje gustine i relativne gustine – Metoda pomoću piknometra sa kapilrnim čepom			3	0,7/89,5	0	z'-skor



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
81.	PIO BUK/a 01/22	izvor buke	EN ISO 3744	nivo zvučne snage izvora buke	PIO BUK/a broj 01/22	22.08.22.	8	1,26/81,1	1	z'-skor
82.	PIO KAG/m 01/22	prirodni kameni agregat	EN 1097-1	mikro-Deval indeks	PIO KAG/m broj 01/22	19.09.22.	6	0,72/89,2	0	z'-skor
83.	PIO OPC/fm 01/22	opeka od gline sa vertikalnim šupljinama	EN 772-1	čvrstoća pri pritisku	PIO OPC/fm broj 01/22	29.09.22.	9	1,11/83,4	2	z'-skor
			EN 772-3	neto zapremina			6	0,22/96,7	0	z-skor
				procenat šupljina metodom hidrostatičkog merenja				1,02/84,7		z'-skor
			EN 772-11	početka brzina upijanja vode			7	0,40/94,0	0	z-skor
			EN 772-13	neto zapreminska masa			8	0,51/92,4	0	z-skor
				bruto zapreminska masa				0,82/87,7		z'-skor
			EN 772-16	dimenzije DxŠxV			11	0,64/90,4	0	z'-skor
								0,84/87,4	1	
EN 772-21	upijanje vode potapanjem u haldnu vodu	4	0,73/89,1	0	z'-skor					
						4	0,17/97,4	0	z-skor	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
84.	PIO TIZ/m 01/22	toplotni izolator u zgradarstvu	EN 826	ponašanje pri pritisku	PIO TIZ/m broj 01/22	14.11.22.	7	0,90/86,5	2	z'-skor
			EN 1607	čvrstoća pri zatezanju upravno na površinu			4	0,45/93,3	-	z-skor
			EN 12089	ponašanje pri savijanju			5	0,7/89,5	1	z'-skor
85.	PIO KER/fm 01/22	glazirane keramičke pločice	EN ISO 10545-2	dimenzije stranica	PIO KER/fm broj 01/22	25.11.22.	8	0,85/87,3	-	z'-skor
				debljina				0,49/92,7	-	
				zakrivljenost središta			0,53/92,1	-		
				izvitoperenost			0,65/90,3	-		
				zakrivljenost ivica			0,60/91,0	-		
				odstupanje od pravosti stranica			1,06/84,1	1		
			odstupanje od pravog ugla	0,63/90,5			-			
			EN ISO 10545-3	upijanje vode			8	1,26/81,1	2	
				prividna poroznost			3	0,27/95,9	-	
				prividna relativna zapreminska masa			3	0,47/92,9	-	
				zapreminska masa			3	0,47/92,9	-	
			EN ISO 10545-4	modul loma			12	1,37/79,5	2	
čvrstoća pri lomu	1,22/81,7	1								
EN ISO 10545-14	otpornost na stvaranje mrlja			5	5,12	2	L-skor			



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
86.	PIO BUK/a 03/22	nivo buke u životnoj sredini (zatvoreni prostor)	ISO 1996-1 ISO 1996-2	L _{Aeq}	PIO BUK/a broj 03/22	02.12.22.	11	0,58/91,3	1	z-skor
				L _{Aeq} , 63 Hz, 1 min			10	1,07/83,9	2	z'-skor
				L _{Aeq} , 125 Hz, 1 min				1,25/81,3	3	z'-skor
				L _{Aeq} , 250 Hz, 1 min				0,85/87,3	2	z-skor
				L _{Aeq} , 500 Hz, 1 min				0,99/85,2	2	z'-skor
				L _{Aeq} , 1 kHz, 1 min				0,89/86,7	2	z-skor
				L _{Aeq} , 2 kHz, 1 min				0,99/85,2	2	z'-skor
				L _{Aeq} , 4 kHz, 1 min				0,97/85,4	2	z'-skor
				L _{Aeq} , 8 kHz, 1 min				0,43/93,6	-	z-skor
87.	PIO VPS/f 01/22	vazдушna propustljivost	EN ISO 9972	propustljivost pri podpritisku od 50 Pa 1. dan	PIO VPS/f broj 01/22	26.12.22.	7	0,70/89.5	-	z' –skor
				propustljivost pri podpritisku od 50 Pa 2. dan			9	0.63/90,6	-	
				propustljivost pri podpritisku od 50 Pa 3. dan			9	0,67/89.9	-	
				propustljivost pri nadpritisku od 50 Pa 1. dan			7	0.61/90.9	-	
				propustljivost pri nadpritisku od 50 Pa 2. dan			9	0,70/89.5	1	
				propustljivost pri nadpritisku od 50 Pa 3. dan			9	0,67/89.9	-	



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

**Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
88.	PIO CEM/fm 02/22	cement CEM I 42,5R	EN 196-1	masa prizme	PIO CEM/fm broj 02/22	06.02.23.	13	1,54/76,9	4	z'-skor
				savojna čvrstoća nakon 2 dana			15	1,40/79,0	3	z-skor
				savojna čvrstoća nakon 7 dana				1,16/82,6	2	
				savojna čvrstoća nakon 28 dana			1,16/82,6	-		
				pritisna čvrstoća nakon 2 dana			16	1,48/77,8	4	
				pritisna čvrstoća nakon 7 dana			15	1,65/75,3	5	
				pritisna čvrstoća nakon 28 dana			16	1,87/71,9	8	
			EN 196-3	stalnost zapremine			15	1,07/83,9	3	
				vreme početka vezivanja			15	1,44/78,4	4	z-skor
				vreme kraja vezivanja			14	1,38/79,3	4	z'-skor
			EN 196-6	sadržaj vode za standardnu konzistenciju			15	1,45/78,3	3	z-skor
				ostatak na situ otvora 90 µm			9	0,95/85,7	1	z'-skor
				ostatak na situ otvora 45 µm			8	1,38/79,3	2	
			finoća mliva Blaine metodom	12			1,60/76,0	3		
SRPS B.C8.023	zapreminska masa	4	0,52/92,2	-						



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut za ispitivanje materijala a.d.
Provajder Institut IMS - PIMS
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: +381 11 2650 322, fax: +381 11 3692 772, 3692 782
e-mail: provider@institutims.rs
www.institutims.rs

R. br.	Oznaka Programa (šeme)	Oblast PT aktivnosti			Oznaka završnog izveštaja	Datum izdavanja	Broj učesnika	Srednja vrednost skora/Ocena	Broj konstatovanih neusaglašenosti	Napomene
		Predmet ispitivanja/proizvod	Ispitna metoda	Svojstva/parametri						
89.	PIO KAG/fm 02/22	kameni agregat	EN 933-1	sadržaj frakcije 4÷8 mm	PIO KAG/fm № 02/22	27.02.23.	18	1,06/84,1	3	z-skor
				sadržaj frakcije 8÷16 mm				0,94/85,9	2	